

Exhibit 1

# Contact Cement Peel Results\* vs. Rosin-TP Ratio of XR7519

\*Provided by Mike Moran

Resin	TP Ratio	Peel (lb/in)
Tamanol 803	n/a	26.2
XR7519-A	70	15.1
XR7519-B	65	17.9
XR7519-C	50	44.2
XR7519-D	35	52.5
XR7519-E	30	27.3

\*\*Original XR7519

TP Ratio	Peel (lb/in)
70/30	15.1
65/35	17.9
50/50	44.2
35/65	52.5
30/70	27.3

